

ISOLAMENTO PARETI IN POLIURETANO A SPRUZZO

Fornitura, posa di Isolante Termo-Acustico di POLIURETANO ESPANSO A SPRUZZO denominato RANGHETTISOL RMS 35/40 (Certificazione C.S.I) avente un lambda pari a 0,022 (vedi schede tecniche) ed una densità di circa 35/40 kg/mc; la posa sarà eseguita a spruzzo in modo tale da avere una continuità dello strato isolante eliminando i ponti termici .

I lavori di esecuzione sono eseguiti rapidamente e non necessitano di intonaco in quanto avendo il materiale un ottimo agrappaggio al supporto è posato direttamente su laterizi e/o su qualsiasi tipologia di superficie.

L'isolamento RANGHETTISOL RMS 35/40 risulta composto da due componenti: componente A + componente B.

La miscelazione viene eseguita mediante apposito impianto airless (miscelazione senza aria) a media pressione di cui la miscelazione (dei materiali) si verifica nella testata della pistola, uscendo dall'ugello a forma di ventaglio, pertanto lo spessore dell'isolamento si ha in base al tempo di applicazione.

Caratteristiche: Eco compatibile, non tossico ,resistente alle muffe ,smaltibile come qualsiasi rifiuto solido urbano (assimilabile agli urbani) , non inquina il terreno , in alcuni casi riciclabile, senza estetica, pedonabile per ispezione.Le misure vengono rilevate vuoto per pieno.

Lo spessore del coibente posato sulle pareti avrà uno spessore medio di cm...