

ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO IN POLIURETANO A SPRUZZO

Fornitura, posa di Isolante Termo-Acustico di POLIURETANO ESPANSO A SPRUZZO denominato RANGHETTISOL RMS 35/40 (Certificazione C.S.I) avente un lambda i pari a 0,022 (vedi schede tecniche) ed una densità di circa 35/40 kg/mc; la posa sarà eseguita a spruzzo in modo tale da avere una continuità dello strato isolante eliminando i ponti termici . L'isolamento RANGHETTISOL RMS 35/40 risulta composto da due componenti: componente A + componente B.

La miscelazione viene eseguita mediante apposito impianto airless (miscelazione senza aria) a media pressione di cui la miscelazione (dei materiali) si verifica nella testata della pistola, uscendo dall'ugello a forma di ventaglio, pertanto lo spessore dell'isolamento si ha in base al tempo di applicazione.

La posa verrà eseguita dopo l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici ed idraulici.

Caratteristiche: Eco compatibile, non tossico ,resistente alle muffe ,smaltibile come qualsiasi rifiuto solido urbano (assimilabile agli urbani) , non inquina il terreno , in alcuni casi riciclabile, senza estetica, pedonabile per ispezione.

Criterio di misurazione: a mq (metroquadrato) di isolamento con una media per spessore pattuito e non comprende la pulizia. Le misure vengono rilevate vuoto per pieno.

Lo spessore del coibente posato sulla soletta e avrà uno spessore medio di cm.....